



Onderhoudsvoorschriften  
Coating Producten

Stucadoorsbedrijf Smeijsters

06 - 422 99 002  
info@smeijsters.eu  
www.smeijsters.eu  
www.latexspuitenlimburg.nl  
www.betonlooklimburg.nl

Voor Betonlook, Beton Cire en PU  
Gietvloeren gebruiken wij het verzamelwoord Coating Producten.

Coating producten zijn voorzien van meerdere laklagen ter bescherming tegen de aanslag van bijvoorbeeld vuil, kalk of zeep. Deze laklagen zijn van hoge kwaliteit, hygiënisch en nemen genoeg met gering en eenvoudig onderhoud. Om Coating Producten langdurig een mooie uitstraling te laten behouden adviseren wij het volgende onderhoud.

#### **In het algemeen:**

Onze lakproducten voldoen aan de wetgeving op het gebied van emissie van schadelijke stoffen. Na het aanbrengen van de lagen bereikt de laklaag na 10 tot 14 dagen zijn eindsterkte. Gedurende deze periode het oppervlak ontzien, dit niet met water belasten, geen kleden plaatsen en meubels voorzichtig (ver)plaatsen. Een douche mag 7 dagen niet gebruikt worden.

#### **Dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden:**

##### Douche:

-Na het douchen de wand met schoon water afspoelen en droog vegen.

##### Keuken:

-Oppervlakten met schoon water en een zachte microvezeldoek afnemen.

##### Vloeren:

-Stofzuigen of stofwissen.

Laat vocht of verontreinigingen nooit gedurende een lange tijd inwerken op een Coating Product. Dit kan op de langere duur vlekken en slijtage veroorzaken.

### **Wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden:**

Een scheutje van onze speciale Cleaner toevoegen aan lauwwarm water en oppervlakten lichtvochtig afnemen.

Het opnieuw aanbrengen van een laklaag behoort tot het periodieke onderhoud. Hierover kunt u zich altijd vrijblijvend door ons laten adviseren.

### **Enkele tips:**

- Gebruik geen schurende of agressieve, zure, bijtende producten of oplosmiddelen zoals bijvoorbeeld Antikal, bleekmiddel, groene zeep, aceton e.d.. Deze kunnen de laklaag aantasten.

-Plaats een goede deurmat om vuil en zand op te vangen. Dit vereenvoudigt het onderhoud van uw vloer en geeft een langere levensduur van de laklaag.

-Vermijd het contact met weekmakers, kleurstoffen, alcohol e.d.. Deze kunnen een verkleuring veroorzaken of de laklaag aantasten.

-Mocht er bij veel belopen vlakken van uw vloer een doffe plek ontstaan dan geeft dit aan dat de laklaag is versleten. Het wordt dan tijd om het oppervlak opnieuw van één of meerdere laklagen te voorzien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

- Indien u uw vloer belast met rollende bureaustoelen, dienen deze te zijn voorzien van speciale zachte wielen voor harde vloerbedekking. Voor inlichtingen hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. Geadviseerd wordt rubber en houten voorwerpen (zoals tafel- en stoelpoten) af te schermen met Scratch no More [www.scratchnomore.nl](http://www.scratchnomore.nl). Ook kunt u hier terecht voor solide noppen waardoor krasvorming aanzienlijk beperkt wordt.

### **Kitten en afmonteren:**

Altijd zijden waar betonstuc eindigt voorzien van een kitnaad.

In doucheruimtes altijd de naden / hoeken kitten. Door de thermische werking in een douche kan de ondergrond gaan bewegen en kunnen er scheurtjes ontstaan in de hoeken en naden. Zowel de horizontale als verticale hoeken dienen ingesneden en gekit te worden.

Achter kranen, bedieningen, sunshowers, enz. waar de betonstuc onderbroken is, dient altijd de overgang gekit te worden. Zo kan er geen vocht achter de betonstuc komen.

Nissen en horizontale vlakken moeten altijd afgewerkt worden met een waterbestendig materiaal, zoals hardsteen, metaal, kunstof, tegels, enz. dat vervolgens rondom afgewerkt wordt met een kitnaad.